



STERIGENE

Ingénierie des procédés propres et stériles

FICHE TECHNIQUE	GANT NON POUDRE POUR PROTECTION CHIMIQUE  CAT III  0120 
	REFERENCE : FPTG52

DESCRIPTION

- Longueur : 55 cm
- Epaisseur : 30 mm
- Composition :**
 - Gant : Résine PVC
 - Aucun plastifiant de phtalate
 - Composé époxy
 - Manches: résine PVC
 - Dioctile phtalate
- Tailles : 7/S ; 8/M ; 9/L ; 10/XL



DONNEES TECHNIQUES

Données (unité)	Valeur		Méthode de test
	Taille L	Taille XL	
<u>Ions spécifiques (µg/gant)</u>			
Sodium (Na ⁺)	335	430	
Potassium (K ⁺)	70	<5	
Calcium (Ca ²⁺)	110	120	
Magnesium (Mg ²⁺)	<25	<25	
Nitrate (NO ³⁻)	<50	<50	
Sulfate (SO ₄ ²⁻)	400	500	
Chlorure (Cl ⁻)	100	100	
Fluorure (F ⁻)	<25	<25	
<u>Particules libérées (count/cm²)</u>			
0.5 – 1 µm	1677 ± 115		
1-2 µm	55 ± 18		
2-5 µm	20 ± 18		
5-10 µm	8 ± 7		
10-20 µm	2 ± 2		
>20 µm	0		



2 rue André Citroën
95130 FRANCONVILLE
Tél. : +33 (0)1 34 44 23 23
Fax : +33 (0)1 34 44 23 24



www.sterigene.com

E-mail : sterigene@sterigene.com

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES

- Excellente résistance à diverses substances chimiques grâce à la formule originale en PVC.
- Facile à enfiler et à enlever grâce à son traitement original breveté "Slip-on".
- Excellente adhérence grâce à sa finition texturée au bout des doigts.
- L'utilisation du PVC permet d'éviter toutes sources d'allergies au Latex.
- Idéal pour un travail de précision (comme une "seconde peau ») grâce à sa forme anatomique, sa finesse et sa souplesse.
- Il combine douceur et souplesse pour une sensation étonnante de confort.
- Soumis à un traitement antibactérien.
- Peut être lavé à 30 ° C avec un détergent neutre, et reste réutilisable en conservant ses caractéristiques.
- Compatible salle propres : rincé avec de l'eau ultra pure et emballé dans une classe 100. L'ouverture est donc conseillée dans une atmosphère très propre.

DONNEES MECANQUES

Abrasion		Niveau 2	EN 388 : 1994
Coupure		Niveau 0	
Déchirure		Niveau 0	
Ponction		Niveau 0	
Acide sulfurique 96%	180 minutes	Niveau 4	
Hydroxide de sodium 40%	> 480 minutes	Niveau 6	
n-heptane	13 minutes	Niveau 1	
Risque pénétration micro organisme		Niveau 1	
Dextérité		Niveau 5	
Ph (gant et manche)		6.0	
Exigences générales		Catégorie III	