

FICHE TECHNIQUE

Produit: 540 PE HC EK
Composition: 100% polyester
Renforcement: Aucun

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Grammage: 540 g/m² ± 25 g/m²
Épaisseur: 2.0 mm ± 0.3 mm
Perméabilité à l'air: 25 - 35 CFM
Résistance à l'éclatement (Mullen): min 2500 kPa

PROPRIÉTÉS PARTICULIÈRES

Température d'utilisation maximale (à sec):	270°F - (132°C)
Température de pointe courte durée (à sec):	300°F - (150°C)
Température d'utilisation de vapeur saturée:	200°F - (94°C)
Résistance aux alcalis:	faible
Résistance aux acides minéraux et organiques:	faible
Résistance aux agents oxydants:	bonne
Résistance aux solvants organiques:	bonne
Supporte la combustion	oui

TRAITEMENTS DE FINITION

- Stabilisation thermique, glaçage sur un (1) côté.