

FICHE TECHNIQUE

ABSO'NET SUPERIOR SPECIAL

Absorbant industriel
Conforme à la Norme NF P 98-190

MINERALOGIE¹

Attapulgite calcinée

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES

	Valeurs typiques ¹	Specifications ²
Humidité (%)	2.7	< 5
Masse volumétrique apparente (g/l)	500	450 - 550
Absorption d'eau ³ (%)	150	> 135
Absorption de gas-oil ³ (%)	150	> 135

ANALYSE GRANULOMETRIQUE TAMISAGE A SEC

SPECIFICATIONS ²	ASTM	%
> 1.40 mm	> 14	< 3
0.60 – 1.40 mm	14 - 30	--
< 0.60 mm	< 30	< 3

¹ Ces données correspondent à l'analyse moyenne de notre produit

² Applicable à l'ensemble du lot. Il n'inclut pas l'incertitude de la méthode

³ Conforme à la Norme NF T 90-361